歯科材料 01 歯科用金属

管理医療機器 歯科メタルセラミック修復用貴金属材料 JMDN70770000

ポーセレン・ゴールドー I

【禁忌・禁止】

本合金又は類似成分の合金に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

形状:インゴット(板)状

成分:下表のとおり

成 分	分 量 (%)
金	1.0
パラジウム	60. 95
銀	26. 7
インジウム	5. 0
その他	
(錫、ガリウム、	6.35
イリジウム)	

性能等:

1	11 4 ·		
	耐力 (MPa)	480 ± 50	
	伸び (%)	2~5	
	液相点 (℃)	1280 ± 10	
	固相点 (℃)	1215 ± 10	
	熱膨張係数(K ⁻¹) (50~500℃)	$(14.3\pm0.3) \times 10^{-6}$	
	はく離・クラック発生 強さ (MPa)	41±10	
ar and recover			

物理的性質

ヤング率 (GPa)	205 ± 50
比重	11.5 \pm 0.3

原理:本品を加熱熔解し、鋳型に鋳込んで所定の形状に成形 し歯科メタルセラミック修復物を焼成させる。

【使用目的又は効果】

主として歯科メタルセラミック修復に用いる。

推奨する陶材: ノリタケ社製「スーパーポーセレンAAA」

【使用方法等】

取扱説明書をご参照ください。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- ・埋没材の使用方法及びワックス焼却は、各々の添付文書等に 従うこと。
- ・本合金を再熔解する場合には、サンドブラスター等で埋没材、 酸化膜を完全に取り除き、新しい合金を等量以上加えて熔解 すること。
- ・歯科用フラックスを使用する場合には、その説明書に表示してある使用上の注意事項を守ること。

【使用上の注意】

[使用注意]

・本合金の鋳造設備付近には、局所排気装置、換気扇などを設けて、密閉した部屋での作業を避け、鋳造により発生する粉 塵及び蒸気を吸入しないこと。

認証番号: 227ACBZX00019000

- ・本合金の研磨作業などの際には、粉塵による人体への影響を 避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク などを使用し、粉塵を吸入しないこと。
- ・保護めがねを着用すること。
- ・他の合金と混用しないこと。
- ・本合金は、記載の用途以外には使用しないこと。
- ・本合金は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

〔重要な基本的注意〕

本品の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状が現れた患者 には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

[不具合・有害事象]

有害事象

掌蹠膿疱症、扁平苔癬、皮膚炎などの歯科金属疹(遅発性金属 アレルギー疾患)を発症することがあります。

【包装】

質量:10 g/袋

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元: デンケン・ハイデンタル株式会社

住 所:〒607-8187

京都府京都市山科区大宅石郡町 130

電話番号:075-574-1000 FAX番号:075-571-5000

* 製 造 元: デンケン・ハイデンタル株式会社